



ACRIFIX®
Adhesivo

ACRIFIX® 1S 0116

Adhesivo disolvente de 1 componente

Producto y aplicación

Tipo de adhesivo

Adhesivo disolvente de 1 componente. Poco viscoso, transparente, incoloro a ligeramente violeta a amarillento, con endurecimiento físico.

Campo de aplicación

Para todas las uniones pegadas en T y el pegado de superficies estrechas de cualquier tipo de PLEXIGLAS® no reticulado, preferentemente PLEXIGLAS® XT. Así como para otros tipos de plásticos, por ejemplo, PS, SBC, ABS, PVC rígido. ACRIFIX® 1S 0116 no rellena completamente las juntas. Estabilidad en muy poco tiempo. Rápida utilización una vez realizado el pegado. Alta resistencia final. Con otros plásticos, realice pruebas previas.

Almacenamiento/Transporte

Mantener el envase bien cerrado, guardar en un lugar fresco.
UN 1133

Instrucciones de trabajo

Generalmente se pega el canto serrado o fresado de una pieza con la superficie original de otra pieza. En las zonas en las que puedan aparecer tensiones se deberá evitar el pegado o las piezas se deberán atemperar previamente para eliminar tensiones. Las piezas a unir deben encajar perfectamente. Las ranuras y hendiduras sólo se deberán compensar parcialmente. Antes de proceder al pegado, las superficies se deberán limpiar con éter de petróleo o isopropanol.

ACRIFIX® 1S 0116 se aplica con el tubo o con un frasco con cánula en el canto de la pieza a unir y ésta se junta con la segunda pieza comenzando en uno de los lados. Una vez sujeta por un corto periodo de tiempo, la unión queda fijada.

La formación de burbujas en los cantos serrados se puede evitar alisando su superficie con un cepillo o con lija al agua de grano 400 a 600 (¡en perpendicular al canto de la plancha!), por fresado o pulido con diamante antes de proceder al pegado. La formación de burbujas también se reduce ejerciendo una ligera presión sobre la superficie pegada mientras seca el adhesivo.

Otras observaciones

La coloración blanca en la junta de pegado se debe al agua condensada del aire y aparece, especialmente, cuando la temperatura ambiente es demasiado baja.

Atención: en el caso de adhesión con ACRIFIX® 1S 0116, puede verse afectado el endurecimiento de los pegamentos ACRIFIX® 2R. Debido al influjo de la luz, el color de ACRIFIX® 1S 0116 puede amarillear, pero ello no influye al rendimiento de la adhesión.

Puede consultar más detalles en Directrices de trabajo en juntas, n.º de identificación 311-3.



Propiedades de las uniones pegadas

Estabilidad

PLEXIGLAS® GS consigo mismo: ~ 60 a 90 seg.
PLEXIGLAS® XT consigo mismo: ~ 30 a 50 seg.

Uso de las piezas pegadas

no antes de 3 horas

La resistencia de las uniones pegadas

La resistencia definitiva de la unión pegada se alcanza al cabo de unas 24 horas o después del atemperado realizado inmediatamente después del endurecido del adhesivo.

Resistencia a la tracción y al cizallamiento (v = 5 mm/mn)

Material (consigo mismo)	Sin atemperar	Atemperado (5 horas a 80 °C)
PLEXIGLAS® GS OFOO	23 - 33 MPa	32 - 42 MPa
PLEXIGLAS® XT OAOOO	25 - 35 MPa	32 - 42 MPa

La resistencia se puede aumentar mediante el templado. De esta forma, también aumenta la resistencia a la intemperie.

Aspecto de las uniones pegadas

- Transparente incoloro.
- Formación de burbujas: con PLEXIGLAS® XT mayor, con PLEXIGLAS® GS menor.
- Si las piezas son de color, existe la posibilidad de que se decoloren ligeramente.

Límitación de la responsabilidad

Nuestros adhesivos ACRIFIX® y el resto de nuestros productos auxiliares están desarrollados exclusivamente para nuestros productos PLEXIGLAS®. Están específicamente adaptados a las propiedades de este material. Por ello, todas las recomendaciones e indicaciones de uso se refieren exclusivamente a estos productos.

La utilización con productos de otros fabricantes anula cualquier derecho de indemnización, especialmente en lo que se refiere a la ley de responsabilidad por productos.

Medidas de seguridad y protección de la salud

Información sobre medidas de seguridad, protección personal y eliminación de residuos, se puede encontrar en nuestra hoja de datos de seguridad.

Es válido el programa de suministros actual en cada caso.



Valores orientativos de las propiedades

Propiedades	Valores
Viscosidad; Brookfield II/6/20 °C	650 - 900 mPa • s
Densidad (20 °C)	~ 1,0 g/cm ³
Índice de refracción n _D ²⁰	~ 1,39
Color	transparente, ligeramente violeta a amarillento; el color no influye en las propiedades adhesivas
Punto de inflamación; DIN 53213	< 4 °C
Contenido de materia sólida	aprox. 10 %
Conservabilidad	2 años desde el envasado, en condiciones de alma-cenamiento correctas
Máx. temperatura de almacenamiento	máx. 30°C
Materiales de envase	vidrio y frascos de aluminio con lacado interior
Diluyentes	ACRIFIX® 1S 0116 se puede diluir con ACRIFIX® 1S 0117 sin limitaciones
Endurecido	Físico por evaporación y absorción en las piezas a unir
Limpiador para equipo	acetato de etilo

POLYVANTIS GmbH

Riedbahnstraße 70
64331 Weiterstadt
Alemania

www.plexiglas.de
www.polyvantis.com

® = marca registrada

Los productos semiacabados de polimetilmetacrilato (PMMA) de POLYVANTIS se distribuyen en los continentes europeo, asiático, africano y oceánico con la marca registrada PLEXIGLAS®, y en el continente americano bajo la marca registrada ACRYLITE®, ambas marcas registradas de Röhm GmbH, Darmstadt, o sus empresas vinculadas.

Certificada según DIN EN ISO 9001 (calidad) y DIN EN ISO 14001 (medio ambiente)

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar

cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.